# OFQ16L □□□ P35 S

**scanalatura anelli d'arresto DIN471**

▽▽▽ inserto rettificato



OFQ16L

| | | | | | | ISO 513 | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | KM | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | NANOSPEED rivestimento PVD | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | P | ★ | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | M | ★ | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | K | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | N | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | S | ☆ | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | H | | | | | | | | | | | | |
| | DESCRIZIONE | | W | R | P | | STOCK | | | | | | | | | | | |
| **OFQ16L** | **130 010 P35 S** | 1.30 | $1.44^{-0.05}$ | 0.1 | 3.5 | | ● | | | | | | | | | | | |
| | **160 010 P35 S** | 1.60 | $1.74^{-0.05}$ | 0.1 | 3.5 | | ● | | | | | | | | | | | |
| | **185 015 P35 S** | 1.85 | $1.99^{-0.05}$ | 0.15 | 3.5 | | ● | | | | | | | | | | | |
| | **215 015 P35 S** | 2.15 | $2.29^{-0.05}$ | 0.15 | 3.5 | | ● | | | | | | | | | | | |
| | **265 015 P35 S** | 2.65 | $2.79^{-0.05}$ | 0.15 | 3.5 | | ● | | | | | | | | | | | |
| | **315 015 P35 S** | 3.15 | $3.29^{-0.05}$ | 0.15 | 3.5 | | ● | | | | | | | | | | | |
| Velocità di taglio Vc [m/min] | ACCIAI | | | | | P | ★ 70÷200 | | | | | | | | | | | |
| | ACCIAI INOSSIDABILI | | | | | M | ★ 50÷160 | | | | | | | | | | | |
| | LEGHE RESISTENTI AL CALORE | | | | | S | ☆ 30÷60 | | | | | | | | | | | |

◯ lavorazione stabile ◯ uso generico ◯ condizioni difficili

★ prima scelta - ☆ seconda scelta

| | | Raggio inserto | Dimensioni anello 1.30÷1.60 | Dimensioni anello 1.85÷3.15 |
|---|---|---|---|---|
| DIN471 | Avanzamento fz [mm/dente] | **R 0.1÷0.15** | 0.04÷0.12 | 0.08÷0.20 |

M S considerare dal valore minimo al valore medio

P considerare dal valore medio al valore massimo

**CORPI FRESA** p. **48**

**MATERIALI** P M K N S H p. **263**

**DATI TECNICI** p. **241**